



## Robust Baderomstøp

Krympfri tørrmørtel til støping av gulv på bad og våtrom med eller uten varme. Benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon og kan legges ut i lagtykkelser mellom 4-10 cm.

### Enkelt å regne forbruk

- 1 sekk gir 10 liter ferdig masse
- 1 sekk pr. cm/m<sup>2</sup>



### Beskrivelse.

Robust Baderomstøp er en krympfri, sementbasert, plastforsterket, tørrmørtel som benyttes til støping av gulv på bad og våtrom med eller uten varme. Robust Baderomstøp kan legges ut i lagtykkelser mellom 4-10 cm på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. Enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Robust Baderomstøp kan benyttes både innen- og utendørs.

### Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv eller annen forurensning som kan forhindre heft til underlaget. Om nødvendig prikkhugges og/eller sandblåses underlaget før mørtelen legges ut. Underlaget skal ha en trekkstyrke på min. 1,5 MPa i overflaten. Sugende overflater skal primes eller gyses for støpearbeidet utføres og støpetykkelse under 50 mm bør alltid være fast forankret til underlaget. Den rengjorte overflaten primes/gyses til overflaten er mettet. Unngå at det dannes dammer. Velg riktig primer til underlaget.

**Gysing/liming:** Som gysing påføres Robust Lime-mørtel underlaget i slemme konsistens med kost, slemmekost, eller kraftig pensel. Det skal påføres i min. 1 mm tykkelse og støping gjøres «vått-i-vått». En gysemasse kan også lages ved å blande 3 deler mørtelpulver med 1 del vann og 1 del Robust Primer til en velligningskonsistens som koster på underlaget. Se egen beskrivelse på primeren.

Robust Kantlist monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler. Dette for å frikoble og oppta bevegelser i konstruksjonen. På sviktende underlag eller der hvor varmegulv skal installeres, benyttes Robust Gulvarmering. Armeringen forankres til underlaget med kremper eller annet egnet innfestning. Ved utlegging av varmekabler/vannbåren varme må dette festes godt til armeringen før støpingen begynner.

### Utblanding

Små mengder kan blandes for hånd, noe større mengder med kraftig drill. Tvangs- eller vanlig mørtelblander benyttes til større arbeider. Hell først i ca. 80% av vannet (rent vann) i blanderen og bland til en klumpfri, homogen masse. Juster konsistensen med mer vann, og bland massen ytterligere. Konsistensen justeres etter støpearbeidets art. Vannforbruk er ca. 2 liter/20 kg. Merk at for mye vann svekker mørtelen. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann.

### Bruksmåte

Mørtelen påføres med stål Brett, puss Brett, murskje e.l. Det er viktig at massen komprimeres godt med underlaget, slik at luftlommer unngås. Brettskuring kan skje så snart massen har satt seg. Bruk tid utblandet masse er ca. 1 time, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å herde. Ved støping av flytende gulv (min. 40 mm tykkelse) på f.eks. plastfolie, eller EPS/XPS bør det legges inn armering. Masse som har begynt å herde skal ikke brukes. Redskap rengjøres med vann. Rett etter påføring bør støpen beskyttes mot for hurtig uttørring ved å påføre membranherder eller legge på plastfilm når massen er gangbar.

### Forbruk

Ca. 2 kg/mm/m<sup>2</sup>  
Volum: 10 liter/20 kg

### Tørketid (+20 °C og 50% RF)

Massen er gangbar etter ca. 12-24 timer og kan flislegges etter ca. 2 døgn. Robust Sementmembran kan påføres etter ca. 36 timer og Robust Våtromsmembran kan påføres etter 4 døgn. Ved påføring av banemembran eller andre tette belegg må gulvet fuktmåles for montering. Temperatur skal ligge mellom +5 og +25°C, dette gjelder også underlaget. Unngå å påføre mørtelen på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått. Det skal ikke tilføres ekstra varme og det skal ikke ettervannes.

### Lagring

Lagres tørt i uåpnet originalpakning. Beste bruks-egenskaper innen 2 år fra produksjonsdato. Etter ca. 1 år reduseres effekten av de kromreducerende tilsetningsstoffene. Om produktet overstiger angitt dato, men er lagret tørt og produktet ikke har klumper, kan produktet fortsatt trygt benyttes. Noe lengre herdetid kan da påregnes.

### Tekniske data

Vanntilsetning:	ca. 2 liter/20 kg
Forbruk:	ca. 2 kg/mm/m <sup>2</sup>
Volum:	ca. 10 liter/20 kg
Lagtykkelse:	4-10 cm
Brukstid:	ca. 1 time
Tørketid:	Gangbar: ca. 12-24 timer
Diffusjonsåpen membran:	36 timer
Flislegging:	ca. 2 døgn
Membran/tette belegg:	ca. 4 døgn
Største kornstørrelse:	0-3 mm
Trykkfasthet:	28 døgn: >15 MPa

### Varedata

**Emballasje/pall:** 20 kg plastsekk. 48 stk/pall.  
1000 kg big-bag. Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet. Gjenvinnes som ren plast.

<b>Vare nr.</b>	
20 kg:	448
<b>Nobb nr.</b>	
20 kg:	60168680
<b>Gtin:</b>	
20 kg:	7090040904485

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irriterende på hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen for arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på [robustnorge.no](http://robustnorge.no).

Revisjons dato: 01.05.2024