



S755

SILICONE BATH & KITCHEN P

PREMIUM NØYTRAL SILIKONFUGEMASSE FOR SANITÆRE BRUKSOMRÅDER

2024-03-04

TEKNISK DATABLAD

FORDELER

- Nøytral herding, nesten uten lukt
- Perfekt vedheft til de fleste vanlige byggeunderlag
- Utmerket motstand mot UV-stråling, vann og vær
- Svært muggsoppbestandig
- Ikke etsende mot metaller
- Bredt vedheftsspektrum
- Bred fargetilgjengelighet
- Egnet for naturstein

PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P er en allsidig og nøytral silikonfugemasse for sanitærfuger som herder under påvirkning av fuktighet og danner en slitesterk og elastisk gummi.

BRUKSOMRÅDER

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P er spesielt utviklet for slitesterke elastiske fuger i kjøkken, våtrom, dusjer, bygningselementer, vindustetting og industrielle applikasjoner.

BRUKSANVISNINGER

En fuge med riktige dimensjoner er i stand til å absorbere bevegelsene mellom byggematerialene. Fugedybden må alltid være i riktig forhold til fugebredden. En generell regel er forholdet mellom dybden og bredden av fugen ved fugebredde opptil 10 mm er 1:1, med minimum 5 mm bredde og dybde. For fuger som er større enn 10 mm, er dybden lik bredden dividert med 3 pluss 6 mm.



TEKNISKE DATA		TRANSPARANT FARGE	
100 % modulus	DIN 53504 S2	0,25 N/mm ²	Ca 0,35 N/mm ²
Påføringshastighet	ved Ø3 mm / 6,3 bar	140 g/min	130 g/min
Påføringstemperatur		+5 °C til +40 °C	+5 °C til +40 °C
Base		Pentanom oxim	Pentanom oxim
Herdetid	ved +23 °C / 50 % RH	2 mm/24 timer	2-3 mm/24 timer
Tetthet	ISO 1183-1	1,02 g/ml	1,22 g/ml
Forlengelse ved brudd	DIN 53505/ ISO 868	500 %	550%
Flyt	ISO 7390	< 2 mm	< 2 mm
Frostmotstand under transport		Opptil -15 °C	Opptil -15 °C
Fugebevegelser		25 %	25%
Shore A hardhet	DIN 53505 / ISO 868	15	19
Hinnedannelse	DBTM 10.00	8 minutter ved +23 °C / 50 % RH	8 minutter ved +23 °C / 50 % RH
Temperaturmotstand		-40 °C til +120 °C	-50 °C til +120 °C
Strekkefasthet	DIN 53504 S2	1,20 N/mm ²	1,30 N/mm ²

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/- 3 %

BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bituminøse underlag
- Misfarging kan skje på mørke steder og ved kontakt med kjemikalier

FORBEREDELSE OG OVERFLATEBEHANDLING

Påføringstemperatur +5 °C til +40 °C (gjelder omgivelser og underlag). Alle underlag må være faste, rene, og fri for fett og støv. Rengjør underlagene med Bostik Cleaner. **BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P** fester perfekt uten primer til de fleste ikke-porøse underlag. Porøse underlag kan behandles med Bostik Primer 5075. Test alltid vedheft før påføring. Bruk **BOSTIK T500 FINISHING SOAP** for å jevne ut fugen.

KAN IKKE OVERMALES

BOSTIK S755 SILICONE BATH & KITCHEN P kan ikke overmales. Vi anbefaler at du dekker kantene på fugen med maskeringstape for å forhindre at overflater som må males, blir forurensset av silikon.

RENGJØRING

Verktøy må rengjøres etter at de er brukt med vann. Hendene må rengjøres med vann og såpe. Herdet materiale kan bare fjernes mekanisk.

HELSE OG SIKKERHET

Produktets sikkerhetsdatablad må være lest før bruk. Disse er tilgjengelige via nettstedene.

SERTIFISERINGER

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- Emicode EC1+
- ISEGA

All informasjon i dette dokumentet og i alle andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eksklusive/intellektuelle eiendom. Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, formidles til publikum eller på noen annen måte benyttes uten skriftlig samtykke fra Bostik. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet er ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er ikke ansvarlig for noen skade, verken direkte eller indirekte, på grunn av (redaksjonelle) feil, ufullstendighet og/eller uriktighet i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller ukorrekthet på grunn av teknologiske endringer eller forskning som er utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet er anskaffet. Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for skade, verken direkte eller indirekte, som er forårsaket av bruken av produktet(e) som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet samt andre dokumenter relatert til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle de obligatoriske testene for å sikre at produktet er egnet for det tiltenkte bruket. Vi har ingen innflytelse på hvilken måte produktet blir benyttet på og/eller noen omstendigheter knyttet til hendelser som oppstår under lagring eller transport, og derfor påtar vi oss ikke på noen måte noe ansvar for skader. Alle leveranser skjer utelukkende i samsvar med våre generelle vilkår som er innlevert til det nederlandske handelskammeret.

BOSTIK SMART HJELP

Smart digital hjelp
www.bostik.no

Smart hjelp



Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg

www.bostik.no